

# val\_F LON

corde produit avec  
**P.T.F.E. DUPONT non fritté**

**EXPANSE  
SOUPLE**

**COMPOSITION** 100% P.T.F.E. DUPONT

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CHIMIQUEMENT INERTE.

DENSITE: 0,55 g/cm<sup>3</sup>.

Il est inodore et sans saveur jusqu'à une température de +270°C.

Souple et flexible, il garantit une tenue parfaite sur les surfaces irrégulières et imparfaites..

## RESISTANCES

PRESSION: 210bar.

TEMPERATURE: -200°C +280°C avec un maximum de 315°C.

CHIMIQUE: pH 0-14; il résiste à tous les produits chimiques et aux dissolvants, à l'exception des matériaux alcalins dans certaines conditions (voir la littérature Du Pont).

## PROPRIETES

**IL ASSURE** une tenue parfaite de longue durée sur brides de pompes et compresseurs, d'appareillages industriels et chimiques, de tuyauteries et conduites de vapeur, hydrocarbures, fluides agressifs en général et oxygène. Emploi sur bacs de verre céramique et de résine synthétique dans l'industrie chimique et alimentaire.

## MODE D'EMPLOI

Dégraissez, nettoyez et séchez les surfaces à joindre; enlevez la bande de protection de la surface collante et positionnez le joint; terminez l'opération par la superposition croisée des extrémités ou par une jonction à coupe oblique. Effectuez le serrage graduel et croisez des boulons. Si nécessaire, réglez le serrage quand la température d'exercice aura été atteinte. La jonction à coupe oblique est préférable en présence de surfaces fragiles ou de forces de serrage réduites.

**CERTIFICAT TÜV TESTING STANDARD MUC - KSP - A 066**  
**CONFORME AUX NORMES FDA et WRC.**

The operating temperature and pressure limits are not valid simultaneously. Furthermore, they depend on a variety of factors (condition of the joints, sizes torque, thermal or mechanical shocks) and consequently, they can only be given as a guideline. The data presented in this sheet reflects typical characteristics of the product, it should not be considered as constituting a guarantee.

PRODUIT PAR:  
GUARNITEX s.r.l.  
24060 CREDARO (BG) - ITALY - VIA G. MARCONI S.N.  
PHONE +39 035 935 285 - FAX +39 035 935 522  
www.guarnitex.com info@guarnitex.com

**guarnitex**  
UNSINTERED  
P.T.F.E.  
PRODUCTS